PU PISCINA

Renovação total para piscinas

Renovación total para las piscinas

Polidura
Revestimentos de Alta Performance

PU PISCINA

A Renner Coatings, divisão do grupo RENNER HERRMANN S.A., tradicional empresa brasileira fundada em 1927, inova trazendo mais proteção para o seu dia a dia com a linha Polidura, que conta com produtos de alta performance, ideais para ambientes que exigem máxima proteção. De fácil aplicação, garantem a preservação total dos substratos.

PU Piscina é um revestimento bicomponente à base de resina poliuretânica especialmente desenvolvido para renovar e proteger piscinas de concreto e fibra, novas e antigas.

PU PISCINA

Renner Coatings, división del grupo RENNER HERRMANN S.A., tradicional empresa brasileña fundada en 1927, innova trayendo más protección a su cotidiano con la línea Polidura que cuenta con productos de alto desempeño, ideales para ambientes que exigen máxima protección. De fácil aplicación, garantizan la preservación total de los substratos.

PU Piscina es un revestimiento de dos componentes a base de resina poliuretana especialmente desarrollado para renovar y proteger piscinas de hormigón y fibra, nuevas y viejas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS *INFORMACIONES TÉCNICAS*

Preparação de superfície Preparación de superficie

A superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, isenta de óleos, graxas, poeiras e outros contaminantes que podem interferir na qualidade do produto.

La superficie a ser pintada debe estar limpia, seca, exenta de aceites, grasas, polvo y otros contaminantes que pueden interferir en la calidad del producto.

Concreto novo Hormigón nuevo

Aguardar a cura do concreto por 30 dias. Neutralizar a alcalinidade da superfície lavando com ácido muriático 10%, enxaguar com água em abundância e aguardar secagem completa antes da pintura (até que não haja mais resíduos de água e ácido). Aplicar uma demão do produto diluído 25% com Diluente PU Piscina (5197) com rolo ou pistola para que se obtenha função de selador e proceder as demais demãos conforme diluição recomendada.

Espere que el concreto cure durante 30 días. Usar una solución de ácido muriático 10% para neutralizar la superficie. Luego, enjuague con agua abundante. Esperar el secado total. Aplique una capa de producto diluido al 25% con diluyente 5197 com rodillo o suplete para se obtener a función sellador y hacer otras capas como la dilución recomendada.

Concreto antigo Hormigón viejo

Lixar a superfície e lavar com água em abundância para retirar completamente o pó. Aguardar secagem completa antes da pintura (até que não haja mais resíduos de água). Aplicar uma demão do produto diluído 25% com Diluente PU Piscina (5197) com rolo ou pistola para que se obtenha a função de selador e proceder as demais demãos conforme diluição recomendada.

Lijar y eliminar completamente el polvo. Lavar la superficie con agua y esperar a que se seque por completo antes de pintar. Aplique una capa de producto diluido al 25% con diluyente 5197 con rodillo o suplete para a función sellador y hacer otras capas como la dilución recomendada.

Fibra de vidro Fibra de vidrio

Lixar a superfície com lixa 320 até completa remoção do brilho. Lavar a superfície com água em abundância para retirar completamente o pó, secar com pano limpo ou aguardar secagem completa ao ambiente. Antes de iniciar a pintura realizar a limpeza com pano umedecido em álcool etílico hidratado 70% para eliminar possíveis contaminantes, aguardar secagem completa e iniciar aplicação da tinta.

Lijar la superficie com papel de lija de 320 hasta la retirada completa del brillo. Lavar la superficie com agua para eliminar completamente el polvo, seque com pano limpio o esperar a que el medio ambiente se seque por completo. Antes de empezar a pintar realizar la limpieza con paño humedecido con 70% de etanol hidratado para eliminar posibles contaminantes, y esperar a que se seque por completo de empezar a aplicar la pintura.

Repintura sobre o próprio produto ou sobre produtos similares Repintado

Proceder lixamento com lixa 320 até quebra do brilho e executar pintura conforme orientações anteriores para cada substrato. É importante que a superfície lixada esteja em boas condições, por isso verificar sua integridade antes da aplicação (livre de desplacamentos, partes soltas, bolhas e imperfeições).

Lijar con papel de lija de 320 y proceder de acuerdo con las derectrices anteriores para cada sustrato. Es importante que la superficie lijada está en buenas condiciones, de modo verificar su integridad antes de la aplicación (desplacamentos libres, partes sueltas, burbujas e imperfecciones).

Preparação do Produto *Preparación del Producto*

A relação de mistura deve ser: Componente A (2,7L) e Componente B (0,9L) ou em volume 3A:1B
Relación de la mezcla debe ser: Componente A (2,7L) y Componente B (0,9L) o en volumen 3A:1B

Após efetuar a mistura, proceder a diluiçao conforme abaixo: *Depués de hacer la mezcla, proceder la dilución de la seguiente manera:*
Diluição rolo/pincel: 20% com diluente PU Piscina 5197 *Dilución rodillo/cepilla: 20% con diluyente PU Polidura 5197*
Diluição pistola: 20% com diluente PU Piscina 5197 *Dilución pistola: 20% con diluyente PU Polidura 5197*
Número de demãos: 2 a 3 *Número de capas: 2 a 3*

Secagem *Secado*

Ao toque: 30min *Al tacto: 30min*
Completa: 72h *Completa: 72h*
Entre demãos para rolo/pincel: 10h *Entre capas para rodillo/cepillo: 2h*
Entre demãos para pistola: 2h *Entre capas para pistola: 2h*
Vida útil da mistura (25ºC): 6h *Vida útil de la mezcla (25ºC): 6h*
Iniciar enchimento da piscina: somente após 72h *Comience a llenar la piscina: sólo después de 72 horas*

Rendimento *Rendimiento*

30 - 40m² por demão/galão 3,6L (Azul piscina/Branco) *30 - 40m² por capa/galón 3,6L (Azul piscina/Blanco)*

O rendimento varia conforme as cores do produto, irregularidades do substrato e método de aplicação.*
*El rendimiento varía conforme las colores del producto, irregularidades del sustrato y método de aplicación.**

**A performance e o rendimento do produto podem variar de acordo com as condições de preparo da superfície onde o mesmo será aplicado, assim como fatores externos, alheios ao controle do fabricante, podem também prejudicar sua performance.*
** Performance y el rendimiento del producto puede variar de acuerdo con las condiciones de preparación de la superficie donde se aplicará, así como los factores externos, fuera del control del fabricante, también puede perjudicar el rendimiento.*

INDICAÇÕES DE USO *INDICACIONES DE USO*

Este produto pode ser aplicado sobre fibra de vidro e concreto novo/antigo, desde que seguidas as instruções de preparo de superfície. Para outra superfícies, entre em contato com nosso departamento técnico.

Este producto puede ser aplicado sobre fibra de vidrio y hormigón nuevo/viejo, puesto seguido las instrucciones de preparación de superficies. Para otras superficies, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

RESIDENCIAL RESIDENCIAL

Piscinas de edifícios e casas.

Piscinas de edificios y casas.

COMERCIAL COMERCIAL

Piscinas de escolas, restaurantes, bares, pousadas e hotéis.

Piscinas de escuelas, restaurantes, bares y hoteles.

ESPORTES DEPORTES

Piscinas de clubes e academias.

Piscinas de clubes y gimnasios.

COR *COLOR*

Azul Piscina
Azul Piscina

Branco
Blanco

As cores e o brilho apresentados neste folder são apenas ilustrativos, podendo apresentar diferenças em comparação com as cores reais.
Los colores y el brillo presentados en este folleto son solo ilustrativos y pueden presentar diferencias si comparados a los colores reales.

BENEFÍCIOS *BENEFICIOS*

- *Acabamento impermeável*
  - *Acabado impermeable*
- *Resistência contra desbotamento de cor*
  - *Resistencia contra la pérdida de color*
- *Rápida manutenção*
  - *Mantenimiento rápido*

Revisão: 01 | 08/2016
Departamento de Marketing Renner Coatings
marketing@rennercoatings.com

Renner Coatings Brasil

Curitiba
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453
CIC - Curitiba - PR - Brasil
CEP 81170-300
Telefone: +55 41 3341 3400
rennercoatings.com

contato@rennercoatings.com

Renner Coatings Chile

Santiago / Lampa
Av. La Montaña, 1801 - Valle Grande
Lampa - Santiago - Chile
Teléfono: +56 2 25775100
rennercoatings.cl

Santiago / Quilicura
Av. Colorado, 680 - Quilicura
Santiago - Chile
Teléfono: +56 2 22709000
rennercoatings.cl

Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda, 5250
Antofagasta - Chile
Teléfono: +56 55 252843
rennercoatings.cl

info@rennercoatings.com